

Technologie van Kiesfix



Eigenschappen:

Made in Croatia, injectie product

Productcertificatie : ISO 14001 – ISO 9001 – CE

Eigenschappen honingraatstructuur:

Afmetingen plaat	1200 mm x 800 mm x 30 mm (0,96 m ²)
Afmetingen plaat opvouwbaar	1200 mm x 1600 mm x 30 mm (1,92 m ²)
Diameter honingraat	44 mm
Densiteit	59 kg/m ³
Gewicht per plaat	1770 g / m ²
Dikte	1.7 mm
Materiaal honingraat	Polyethyleen, Copolymer, 100% geschikt voor recycling
Kleur	Melkachtig wit
Breukbelasting leeg	ISO 844 : > 100 ton/m ²
Breukbelasting gevuld	tot 450 ton/m ² (afhankelijk van de rots kwaliteit)
Torsionswiderstand	Versterkingen (PP) zwischen den Waben erhöhen den Torsionswiderstand
Stoßfestigkeit	>8 J

Eigenschappen geotextiel

Materiaal

Non-woven polyester

Kleur

Wit

Gewicht geotextiel

60 g/m², 7,8 daN/cm²

Hechting geotextiel

Hechtingsweerstand aan honingraatstructuur

Overlap geotextiel

Aan twee zijden van de plaat

Mechanische eigenschappen

Flexibiliteit

Zeer hoog

Chemische stabiliteit

Zeer hoog (zuur, loog...)

Koude temperatuursgedrag

vorstvrij, Behoudt zijn flexibiliteit

UV stabiliteit

UV532 (2%), bei längerer UV-Einwirkung in geschlossenen Räumen lagern.